(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-229273 (P2003-229273A)

(43)公開日 平成15年8月15日(2003.8.15)

(51) Int.Cl. ⁷	談別 記号	FΙ	テーマコード(参考)
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	B 3K007
C09K 11/06	6 1 0	C 0 9 K 11/06	610
	6 2 0		6 2 0
	6 3 5		6 3 5
	6 4 5		6 4 5
	審查請求	未請求 請求項の数8 〇〕	L (全 122 頁) 最終頁に続。
(21)出顧番号	特顧2002-25736(P2002-25736)	(71) 出願人 000005887	
		三井化学株	式会社
(22) 出顧日	平成14年2月1日(2002.2.1)	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号	
		(72)発明者 戸谷 由之	
		千葉県袖ケ	浦市長浦580-32 三井化学株
		式会社内	
		(72)発明者 石田 努	
		千葉県袖ケ	浦市長浦580-32 三井化学株
		式会社内	
		(72)発明者 島村 武彦	
		千葉県袖ケ	浦市長浦580-32 三井化学株
		式会社内	
			最終頁に貌く

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【課題】 発光輝度が高く、さらに、発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供する。

【解決手段】 1対の電極基板間にアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物と、アミノ置換基を有する炭化水素化合物を含む層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【特許請求の範囲】

1対の電極基板間にアントラセン環とフ 【請求項1】 ルオレン環が直接結合している炭化水素化合物と、アミ ノ置換基を有する炭化水素化合物を含む層を少なくとも 一層挟持してなる有機電界発光素子。

$$X_1 - (F_1) j - (A_1) k - (F_2)$$

〔式中、A,およびA。はそれぞれ独立に、置換または未 置換のアントラセンジイル基を表し、F₁、F₂およびF 。はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジ イル基を表し、X₁およびX₂はそれぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル 基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または 未置換のアリール基、あるいは、置換または未置換のア ラルキル基、を表し、j、mおよびnはOまたは1を表 し、kおよびlは1または2を表し、Kが2であるときA₁ どうしは同一でも異なるものであってもよく、1が2で あるときF2どうしは同一でも異なるものであってもよ 11)

【請求項3】 一般式(1)で表される炭化水素化合物 が一般式(A)(化1)、一般式(B)(化2)および 一般式(C)(化3)から選ばれる化合物である請求項 2記載の有機電界発光素子。

【化1】

〔式中、R31~R34はそれぞれ独立に、水素原子、直 鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換の アリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基 を表し、 $X_{301} \sim X_{322}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、直鎖または分岐または環状状アルキル基、 直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換ま たは未置換のアリール基を表す。但、R31~R34および X301~X322はアントリル基およびフルオレニル基では ない)

【化3】

【請求項2】 アントラセン環とフルオレン環が直接結 合している炭化水素化合物が、一般式(1)で表される 炭化水素化合物である請求項1記載の有機電界発光素 子。

$X_1 - (F_1) j - (A_1) k - (F_2) l - (A_2) m - (F_3) n - X_2$ (1)

〔式中R21およびR22はそれぞれ独立に、水素原子、直 鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換の アリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基 を表し、X₂₁₀~X₂₂₄はそれぞれ独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直 鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換また は未置換のアリール基を表す、但、R21、R22およびX 210~X224はアントリル基およびフルオレニル基ではな 11)

【化2】

$$X_{410}$$
 R_{41} R_{42} X_{418} X_{404} X_{405} X_{405} X_{408} X_{407}

〔式中、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、 直鎖、分岐鎖または環状のアルキル基、置換または未置 換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキ

ル基を表し、 $X_{401} \sim X_{416}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但、 R_{41} 、 R_{42} 、および $X_{401} \sim X_{416}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない〕

【請求項4】 アミノ置換基を有する炭化水素化合物が以下の一般式(a)(化4)、一般式(b)(化5)または一般式(c)(化6)から選ばれる化合物である、請求項1乃至3のいずれかに記載の有機電界発光素子。 【化4】

$$Z_{103} Z_{104} Z_{105} Z_{108} Z_{1$$

(a)

〔式中、 A_{11} および A_{12} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{11} および A_{12} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環とともに含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{101}\sim Z_{116}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリールチオ基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 P_{11} および P_{12} はOまたは1を表す〕 【化5】

〔式中、 A_{21} および A_{22} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{21} および A_{22} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{201} \sim Z_{220}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐ま

たは環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基を表し、 $R_{51} \sim R_{54}$ は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 p_{21} は0または1を表す〕

【化6】

「式中、 A_{31} および A_{32} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{31} および A_{32} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{31} \sim Z_{38}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールチオ基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 A_{11} は2価の芳香族基を表し、 A_{61} および R_{62} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリールを表し、 A_{11} は2価の芳香族基を表し、 A_{11} は2価の芳香族基を表し、 A_{11} は2価の芳香族基を表し、 A_{11} は2価の芳香族基を表し、 A_{11} は2 個の芳香族基を表し、 A_{11} は2 個別子教養を表し、 A_{11} は2 個別子教養を表し、 A_{11} は2 日本教養を表し、 A_{11} は2 日本教養養養

【請求項5】 アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物と、アミノ置換基を有する炭化水素化合物を含む層が発光層である請求項1乃至4のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物と、アミノ置換基を有する炭化水素化合物の重量比が10:1~100:1である請求項1乃至5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項7】 1対の電極間にさらに正孔注入輸送層を 有する請求項1乃至6のいずれかに記載の有機電界発光 素子

【請求項8】 1対の電極間にさらに、電子注入輸送層を有する請求項1乃至7のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バ ックライトなどのパネル型光源として使用されてきた が、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要 である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機 電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有 機E L素子) が開発された[Appl.Phys.Lett.,51,913(19 87)]。有機電界発光素子は、発光機能を有する化合物を 含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、該 薄膜に電子および正孔 (ホール)を注入して、再結合さ せることにより励起子(エキシトン)を生成させ、この 励起子が失活する際に放出される光を利用して発光する 素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度の 直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機化 合物の種類を選択することにより種々の色 (例えば、赤 色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴 を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素 子等への応用が期待されている。しかしながら、一般 に、発光輝度が低く、実用上十分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層 として、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミ ニウムをホスト化合物、クマリン誘導体、ピラン誘導体 をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電界発 光素子が提案されている(J. Appl. Phys., 65, 3610(198 9)]。また、発光層の材料として、アントラセン誘導体 を用いた有機電界発光素子が提案されている(特開平8 -12600号公報、特開平11-111458号公 報)。また、発光層のゲスト化合物として、アントラセ ン誘導体を用いた有機電界発光素子が提案されている (特開平10-36832号公報、特開平10-294 179号公報)。

【0004】しかしながら、これらの発光素子も充分な $X_1 - (F_1) j - (A_1) k - (F_2) l - (A_2) m - (F_3) n - X_2$ (1)

〔式中、A₁およびA₂はそれぞれ独立に、置換または未 置換のアントラセンジイル基を表し、F₁、F₂およびF 。はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジ イル基を表し、X₁およびX₂はそれぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル 基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または 未置換のアリール基、あるいは、置換または未置換のア ラルキル基、を表し、j、mおよびnはOまたは1を表 し、kおよびlは1または2を表し、Kが2であるときA₁ どうしは同一でも異なるものであってもよく、1が2で あるときF、どうしは同一でも異なるものであってもよ 11)

【0009】30 一般式(1)で表される炭化水素化合 物が一般式(A)(化7)、一般式(B)(化8)およ び一般式(C)(化9)から選ばれる化合物である②記 載の有機電界発光素子。

[0010]

【化7】

発光輝度、発光寿命を有しているとは言い難い。

【0005】また、青~青紫発光を得る素子として例え ば、アントラセン結晶を用いる方法〔j.chem.phys..44. 2902(1966)〕、縮合多環芳香族化合物を真空蒸着法によ り薄膜形成して用いる方法 (thin Solid Films, 99, 17 1(1982)〕、芳香族ジメチリデン化合物を用いて発光層 を形成する方法(特開平3-231970号公報)、ア ミノ置換基を有する芳香族ジメチリデン化合物を使用し て発光層を形成する方法(特開平5-17765号公 報)等が報告されている。しかしながら、これらの方法 を用いた有機電界発光素子もまだ、十分な発光輝度、発 光寿命を有しているとは言い難い。現在では、一層高輝 度、長寿命に発光する有機電界発光素子が望まれてい る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率に優れ、高輝度、長寿命に発光する有機電界発光素 子を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界 発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成する に到った。すなわち本発明は、

- ① 1対の電極基板間にアントラセン環とフルオレン環 が直接結合している炭化水素化合物と、アミノ置換基を 有する炭化水素化合物を含む層を少なくとも一層挟持し てなる有機電界発光素子。
- ② アントラセン環とフルオレン環が直接結合している 炭化水素化合物が、一般式(1)で表される炭化水素化 合物であるの記載の有機電界発光素子。

[0008]

$$-(A_2) m - (F_3) n - X_2$$
 (1)

【0011】〔式中R21およびR22はそれぞれ独立に、 水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換ま たは未置換のアリール基、あるいは置換または未置換の アラルキル基を表し、X₂₁₀~X₂₂₄はそれぞれ独立に、 水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアル キル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるい は置換または未置換のアリール基を表す、但、R21、R ₂₂およびX₂₁₀~X₂₂₄はアントリル基およびフルオレニ ル基ではない〕

[0012]

【化8】

【0013】〔式中、 $R_{31}\sim R_{34}$ はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{301}\sim X_{322}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖または分岐または環状状アルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但、 $R_{31}\sim R_{34}$ および $X_{301}\sim X_{322}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない〕

[0014]

【化9】

$$X_{410}$$
 R_{41} R_{42} X_{416} X_{404} X_{405} X_{412} X_{413} X_{414} X_{415} X_{406} X_{408} X_{407} X_{407}

【0015】〔式中、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐鎖または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{401} \sim X_{416}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但、 R_{41} 、 R_{42} 、および $X_{401} \sim X_{416}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない〕

【0016】② アミノ置換基を有する炭化水素化合物が以下の一般式(a)(化10)、一般式(b)(化11)または一般式(c)(化12)から選ばれる化合物である、①乃至③のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【0017】 【化10】

(a)

【0018】〔式中、 A_{11} および A_{12} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{11} および A_{12} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環とともに含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{101}\sim Z_{116}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリールを表し、 P_{11} および P_{12} は0または1を表す〕

[0019]

【化11】

$$Z_{214} Z_{215} \\ Z_{201} R_{51} R_{52} Z_{206} \\ Z_{202} Z_{203} Z_{204} \\ Z_{220} Z_{209} Z_{219} \\ Z_{218} \\ Z_{217} \\ Z_{217} \\ Z_{210} Z_{209} \\ Z_{208} \\ Z_{2$$

【0020】〔式中、 A_{21} および A_{22} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{21} および A_{22} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 Z_{201} ~ Z_{220} はそれぞれ独立に、水素原

子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル 基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または 未置換のアリール基を表し、R51~R54は水素原子、直 鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換の アリール基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 p₂₁は0または1を表す〕

[0021]

【化12】

$$Z_{33}$$
 Z_{34}
 Z_{32}
 Z_{34}
 Z_{32}
 Z_{34}
 Z_{35}
 Z_{35}
 Z_{36}
 Z_{36}
 Z_{36}
 Z_{36}
 Z_{38}
 Z_{31}
 Z_{32}
 Z_{35}
 Z_{36}

【0022】〔式中、A₃₁およびA₃₂は水素原子、置換 または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ 基または含窒素複素環基を表し、A31およびA32の少な くとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素 複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、 置換しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成して いてもよく、Z31~Z38はそれぞれ独立に、水素原子、 ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直 鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換 のアリール基、置換または未置換のアリールオキシ基、 置換または未置換のアリールチオ基、置換または未置換 のアラルキル基を表し、Ar」は2価の芳香族基を表 し、R₆₁およびR₆₂は水素原子、直鎖、分岐または環状 のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表し、

$$X_1 - (F_1) j - (A_1) k - (F_2) 1 - (A_2) m - (F_3) n - X_2$$
 (1)

(式中、A」およびA。はそれぞれ独立に、置換または未 置換のアントラセンジイル基を表し、F₁、F₂およびF 。はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジ イル基を表し、X1およびX2はそれぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル 基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または 未置換のアリール基、あるいは置換または未置換アラル キル基を表し、j、mおよびnはOまたは1を表し、kおよ びlは1または2を表し、kが2であるときA₁同士は同 一でも異なるものであってもよく、1が2であるときF₂ 同士は同一でも異なるものであってもよい。)

【0029】一般式(1)で表される化合物において、 X₁およびX₂はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原 子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐ま たは環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール 基、あるいは置換または未置換アラルキル基を表す。

【0030】尚、アリール基とは、フェニル基、ナフチ

paiは0または1を表す〕

【0023】⑤ アントラセン環とフルオレン環が直接 結合している炭化水素化合物と、アミノ置換基を有する 炭化水素化合物を含む層が発光層である①乃至④のいず れかに記載の有機電界発光素子。

- 6 アントラセン環とフルオレン環が直接結合している 炭化水素化合物と、アミノ置換基を有する炭化水素化合 物の重量比が10:1~100:1である①乃至⑤のい ずれかに記載の有機電界発光素子。
- の 1対の電極間にさらに正孔注入輸送層を有するの乃 至ののいずれかに記載の有機電界発光素子
- ② 1対の電極間にさらに、電子注入輸送層を有する請 求項の乃至ののいずれかに記載の有機電界発光素子。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して、詳細に説 明する。

【0025】本発明は、1対の電極基板間にアントラセ ン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物 とアミノ置換基を有する炭化水素化合物を含む層を少な くとも一層挟持してなる有機電界発光素子に関する。

【0026】本発明に係るアントラセン環とフルオレン 環が直接結合している炭化水素化合物は、重合体を含む ものではなく、好ましくは、分子量2000以下の化合 物であり、より好ましくは、分子量1000以下の化合 物である。

【0027】本発明に係るアントラセン環とフルオレン 環が直接結合している炭化水素化合物は、好ましくは、 フルオレン環が9位以外の位置でアントラセン環に結合 している化合物であり、より好ましくは、一般式(1) で表される化合物である。

[0028]

ル基などの炭素環式芳香族基、フリル基、チエニル基、 ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

【0031】また、一般式(1)で表される化合物にお いて、X₁およびX₂のアリール基およびアラルキル基は 置換基を有していてもよく、ハロゲン原子、炭素数1~ 16の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~ 16の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数3 ~25のアリール基、炭素数5~16のアラルキル基な どの置換基で単置換あるいは多置換されていてもよい。 【0032】X1およびX2は、好ましくは、水素原子、 ハロゲン原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状 のアルキル基、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状 のアルコキシ基、炭素数6~25の置換または未置換の 炭素環式芳香族基、炭素数3~25の置換または未置換 の複素環式芳香族基、あるいは炭素数5~16の置換ま たは未置換アラルキル基であり、より好ましくは、水素 原子、ハロゲン原子、炭素数1~10の直鎖、分岐また

は環状のアルキル基、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数6~12の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数4~12の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数7~12の置換または未置換アラルキル基であり、さらに好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数6~10の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数4~10の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数7~10の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数7~10の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数7~10の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数7~10の置換または未置換アラルキル基である。

【0033】X」およびX2の具体例としては、水素原 子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原 子、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピ ル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、t ertーブチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、ネ オペンチル基、tertーペンチル基、シクロペンチル基、 n-ヘキシル基、1-メチルペンチル基、4-メチル-2-ペンチル基、3,3-ジメチルブチル基、2-エチ ルブチル基、シクロヘキシル基、n-ヘプチル基、1-メチルヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、4-tert ーブチルシクロヘキシル基、nーヘプチル基、シクロヘ プチル基、nーオクチル基、シクロオクチル基、tertー オクチル基、1-メチルヘプチル基、2-エチルヘキシ ル基、2-プロピルペンチル基、n-ノニル基、2,2 ージメチルヘプチル基、2,6ージメチルー4ーヘプチ ル基、3,5,5-トリメチルヘキシル基、n-デシル 基、n-ウンデシル基、1-メチルデシル基、n-ドデ シル基、n-トリデシル基、1-ヘキシルヘプチル基、 n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサ デシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、 n-エイコシル基などの直鎖、分岐または環状のアルキ ル基、

【0034】メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nープトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基、nーペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、nーヘキシルオキシ基、3,3ージメチルブチルオキシ基、nーへキシルオキシ基、nーオクチルオキシ基、nーイプチルオキシ基、nーオクチルオキシ基、nーデシルオキシ基、nートリデシルオキシ基、nードデシルオキシ基、nートリデシルオキシ基、nートラデシルオキシ基、nーペンタデシルオキシ基、nーヘキサデシルオキシ基、nーペプタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースクタデシルオキシ基、nースイコシルオキシ基などの直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、

【0035】フェニル基、4ーメチルフェニル基、3ーメチルフェニル基、2ーメチルフェニル基、4ーエチルフェニル基、3ーエチルフェニル基、2ーエチルフェニ

ル基、4-n-プロピルフェニル基、4-イソプロピル フェニル基、2-イソプロピルフェニル基、4-n-ブ チルフェニル基、4-イソブチルフェニル基、4-sec ーブチルフェニル基、2-sec-ブチルフェニル基、4 -tert-ブチルフェニル基、3-tert-ブチルフェニル 基、2-tert-ブチルフェニル基、4-n-ペンチルフ ェニル基、4-イソペンチルフェニル基、4-ネオペン チルフェニル基、4-tert-ペンチルフェニル基、4n-ヘキシルフェニル基、4-(2'-エチルブチル) フェニル基、4-n-ヘプチルフェニル基、4-n-オ クチルフェニル基、4-(2'-エチルヘキシル)フェ ニル基、4-n-ノニルフェニル基、4-n-デシルフ ェニル基、4-n-ウンデシルフェニル基、4-n-ド デシルフェニル基、4-n-テトラデシルフェニル基、 4-シクロヘキシルフェニル基、4-(4'-メチルシ クロヘキシル)フェニル基、4-(4'-tertーブチル シクロヘキシル)フェニル基、3-シクロヘキシルフェ ニル基、2-シクロヘキシルフェニル基、2,3-ジメ チルフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,5 -ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、 3、4-ジメチルフェニル基、3、5-ジメチルフェニ ル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、2,3, 5,6-テトラメチルフェニル基、2,4-ジエチルフ ェニル基、2,6-ジエチルフェニル基、2,5-ジイ ソプロピルフェニル基、2,6-ジイソプロピルフェニ ル基、2,6-ジイソブチルフェニル基、2,4-ジー tert-ブチルフェニル基、2,5-ジ-tert-ブチルフ ェニル基、4,6-ジーtertーブチルー2-メチルフェ ニル基、5-tert-ブチル-2-メチルフェニル基、4 ーtertーブチルー2, 6ージメチルフェニル基、1ーナ フチル基、2-ナフチル基、1,2,3,4-テトラヒ ドロー5ーナフチル基、1,2,3,4ーテトラヒドロ -6-ナフチル基、4-エチル-1-ナフチル基、6n-ブチル-2-ナフチル基、5-インダニル基、 【0036】4-メトキシフェニル基、3-メトキシフ ェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェ ニル基、3-エトキシフェニル基、2-エトキシフェニ ル基、4-n-プロピルオキシフェニル基、3-n-プ ロピルオキシフェニル基、4-イソプロピルオキシフェ ニル基、2-イソプロピルオキシフェニル基、4-n-ブチルオキシフェニル基、4-イソブチルオキシフェニ ル基、2-sec-ブチルオキシフェニル基、4-n-ペ ンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェ ニル基、2-イソペンチルオキシフェニル基、4-ネオ ペンチルオキシフェニル基、2-ネオペンチルオキシフ ェニル基、4-n-ヘキシルオキシフェニル基、4-(2'-エチルブチル)オキシフェニル基、4-n-へ プチルオキシフェニル基、4-n-オクチルオキシフェ ニル基、4-n-ノニルオキシフェニル基、4-n-デ

シルオキシフェニル基、4-n-ウンデシルオキシフェ

ニル基、4-n-ドデシルオキシフェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオ キシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル 基、2、3-ジメトキシフェニル基、2、4-ジメトキ シフェニル基、2,5-ジメトキシフェニル基、3,4 -ジメトキシフェニル基、3,5-ジメトキシフェニル 基、3,5-ジエトキシフェニル基、2-メトキシ-4 -メチルフェニル基、2-メトキシ-5-メチルフェニ ル基、2-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチ ルー4-メトキシフェニル基、3-メチル-5-メトキ シフェニル基、2-メトキシ-1-ナフチル基、4-メ トキシ-1-ナフチル基、4-n-ブチルオキシ-1-ナフチル基、5-エトキシ-1-ナフチル基、6-メト キシー2ーナフチル基、6-エトキシー2ーナフチル 基、6-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキシルオキシー2ーナフチル基、7ーメトキシー2-ナフチル基、7-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、 4-フェニルフェニル基、3-フェニルフェニル基、2 ーフェニルフェニル基、4-(4'-メチルフェニル) フェニル基、4-(3'-メチルフェニル)フェニル 基、4-(4'-エチルフェニル)フェニル基、4-(4'-イソプロピルフェニル)フェニル基、4-(4'-tertーブチルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ヘキシルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-オクチルフェニル)フェニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'n-ブチルオキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-クロロフ ェニル)フェニル基、3-メチル-4-フェニルフェニ ル基、3-メトキシ-4-フェニルフェニル基、9-フ ェニル-2-フルオレニル基、9,9-ジフェニル-2 -フルオレニル基、9-メチル-9-フェニル-2-フ ルオレニル基、9-エチル-9-フェニル-2-フルオ レニル基、4-フルオロフェニル基、3-フルオロフェ ニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニル 基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、4 ーブロモフェニル基、2ーブロモフェニル基、4ートリ フルオロメチルフェニル基、2,3-ジフルオロフェニ ル基、2、4-ジフルオロフェニル基、2、5-ジフル オロフェニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、3, 4-ジフルオロフェニル基、3,5-ジフルオロフェニ ル基、2,3-ジクロロフェニル基、2,4-ジクロロ フェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、3,4-ジ クロロフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2, 5-ジブロモフェニル基、2,4,6-トリクロロフェ ニル基、2-フルオロ-4-メチルフェニル基、2-フ ルオロー5ーメチルフェニル基、3-フルオロー2-メ チルフェニル基、3-フルオロ-4-メチルフェニル 基、2-メチルー4-フルオロフェニル基、2-メチル -5-フルオロフェニル基、3-メチル-4-フルオロ フェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、2-クロロー5-メチルフェニル基、2-クロロー6-メチ ルフェニル基、3-クロロ-4-メチルフェニル基、2 -メチル-3-クロロフェニル基、2-メチル-4-ク ロロフェニル基、3-メチル-4-クロロフェニル基、 2-クロロ-4,6-ジメチルフェニル基、2,4-ジ クロロー1ーナフチル基、1,6-ジクロロー2ーナフ チル基、2-メトキシ-4-フルオロフェニル基、3-メトキシー4-フルオロフェニル基、2-フルオロー4 -メトキシフェニル基、2-フルオロ-4-エトキシフ ェニル基、2-フルオロ-6-メトキシフェニル基、3 -フルオロ-4-メトキシフェニル基、3-フルオロー 4-エトキシフェニル基、2-クロロ-4-メトキシフ ェニル基、3-クロロ-4-メトキシフェニル基、2-メトキシー5-クロロフェニル基、3-メトキシー4-クロロフェニル基、3ーメトキシー6ークロロフェニル 基、5-クロロ-2、4-ジメトキシフェニル基などの 置換または未置換の炭素環式芳香族基、

【0037】4ーキノリル基、3ーキノリル基、4ーメチルー2ーキノリル基、4ーピリジル基、3ーピリジル基、2ーピリジル基、4ーメチルー2ーピリジル基、5ーメチルー2ーピリジル基、6ーメトキシー3ーピリジル基、6ーメトキシー3ーピリジル基、6ーメトキシー3ーピリジル基、6ーメトキシー2ーピリジル基、3ーフリル基、2ーフリル基、3ーチエニル基、2ーチエニル基、4ーメチルー3ーチエニル基、5ーメチルー2ーチエニル基、3ーメチルー2ーチエニル基、2ーオーゲリル基、2ーインゾナアゾリル基、2ーベンゾオキサゾリル基、2ーベンゾチアゾリル基、2ーベンゾイミダゾリル基などの置換または未置換の複素環式芳香族基、

【0038】ベンジル基、フェネチル基、 α - メチルベンジル基、 α , α - ジメチルベンジル基、1 - ナフチルメチル基、2 - ナフチルメチル基、2 - ナフチルメチル基、4 - オアルベンジル基、4 - エチルベンジル基、4 - エチルベンジル基、4 - エチルベンジル基、4 - エチルベンジル基、4 - エチルベンジル基、4 - エテルベンジル基、4 - エリーベンジル基、4 - エリーバンジル基、4 - エリーバンジル基、4 - エリージメチルベンジル基、4 - エリードングル基、4 - エリー・バンジル基、4 - カロベンジル基、4 - カロロベンジル基、4 - クロロベンジル基などの置換または未置機のアラルキル基などを挙げることができる。

【0039】一般式 (1) で表される化合物において、 A_1 および A_2 はそれぞれ独立に、置換または未置換のアントラセンジイル基を表し、 F_1 、 F_2 および F_3 はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジイル基を表す。

【0040】A₁、A₂、F₁、F₂およびF₃が置換基を

有する場合の置換基としては、例えば、ハロゲン原子、 直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または 環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、 あるいは置換または未置換のアラルキル基が挙げられ る。

【0041】尚、アリール基とは、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、フリル基、チエニル基、ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

【0042】 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 および F_3 が置換基を有する場合の置換基の具体例としては、 X_1 および X_2 の具体例として挙げたハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換の炭素環式芳香族基、置換または未置換の皮素環式芳香族基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を挙げることができる。

【0043】A₁およびA₂は、例えば、置換または未置 換のアントラセン-1, 4-ジイル基、置換または未置 換のアントラセン-1,5-ジイル基、置換または未置 換のアントラセン-1,8-ジイル基、置換または未置 換のアントラセン-1,9-ジイル基、置換または未置 換のアントラセン-1,10-ジイル基、置換または未 置換のアントラセン-2, 3-ジイル基、置換または未 置換のアントラセン-2,6-ジイル基、置換または未 置換のアントラセン-2, 7-ジイル基、置換または未 置換のアントラセン-2,9-ジイル基、置換または未 置換のアントラセン-2,10-ジイル基、置換または 未置換のアントラセン-9,10-ジイル基であり、好 ましくは、置換または未置換のアントラセン-1,4-ジイル基、置換または未置換のアントラセン-1,5-ジイル基、置換または未置換のアントラセン-2,6-ジイル基、置換または未置換のアントラセン-2,7-ジイル基、置換または未置換のアントラセン-9,10 -ジイル基であり、より好ましくは、置換または未置換

> $X_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1 a) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1 b) $X_1 - A_1 - F_2 - A_2 - X_2$ (1c) $X_1 - A_1 - F_2 - F_2 - X_2$ (1 d) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1e) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - A_2 - X_2$ (1 f) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - F_2 - X_2$ (1g) $X_1 - F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1 h) $X_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - X_2$ (1 i) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - A_2 - X_2$ (1 j) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - X_2$ (1 k) $X_1 - A_1 - F_2 - F_2 - F_3 - X_2$ (11) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - A_2 - F_3 - X_2$ (1 m) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - X_2$ (1 n) $X_1 - F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - A_2 - X_2$ (10) $X_1 - F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - X_2$ (1 p) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - X_2$ (1 q)

きる。

のアントラセン-9、10-ジイル基である。

 ${\tt IOO44}$ ${\tt F_1}$ 、 ${\tt F_2}$ および ${\tt F_3}$ は、例えば、置換また は未置換のフルオレン-1,3-ジイル基、置換または 未置換のフルオレン-1,6-ジイル基、置換または未 置換のフルオレン-1, 7-ジイル基、置換または未置 換のフルオレン-1、8-ジイル基、置換または未置換 のフルオレンー2、6ージイル基、置換または未置換の フルオレン-2, 7-ジイル基、置換または未置換のフ ルオレンー3,6ージイル基であり、好ましくは、置換 または未置換のフルオレン-1,6-ジイル基、置換ま たは未置換のフルオレン-1,7-ジイル基、置換また は未置換のフルオレン-1,8-ジイル基、置換または 未置換のフルオレン-2,6-ジイル基、置換または未 置換のフルオレン-2, 7-ジイル基、置換または未置 換のフルオレン-3,6-ジイル基であり、より好まし くは、、置換または未置換のフルオレン-1,8-ジイ ル基、置換または未置換のフルオレン-2, 7-ジイル 基、置換または未置換のフルオレン-3,6-ジイル基 であり、さらに好ましくは、置換または未置換のフルオ レン-2,7-ジイル基である。

【0045】一般式(1)で表される化合物において、 j、mおよび n は0 または1 を表し、k および 1 は1 または2 を表す。また、k が2 であるとき、 A_1 どうしは同一でも異なるものであってもよく、1 が2 であるとき F_2 どうしは同一でも異なるものであってもよい。好ましくは、Okが1 である、Ojおよび1のであり、1が1であり、10であり、10であり、10であり、100 であり、100 であり、100 であり、100 であり、100 であり、100 であり、100 であり、100 であり、100 であり、100 である、および100 である、および11 で表される化合物は、11、11 にいおよび11 で表される化合物は、12 にいおよび12 にいる。

〔式中、 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 、 F_3 、 X_1 および X_2 は一般式(1)の場合と同じ意味を表す〕

【0047】これらの構造のうち、好ましくは、(1a)、(1b)、(1c)、(1d)、(1f)、(1g)、(1i)、(1l)、(1m)、(1n)、(1r)、(1v)および(1y)で表される構造であり、より好ましくは、(1a)、(1b)、(1c)、(1f)、(1g)、(1i)、(1m)、および(1v)で表される構造であり、さらに好ましくは、(1a)、(1b)、(1c)および(1m)で表される構造である。

【0048】さらに、一般式(1)で表される化合物の好ましい形態としては、下記一般式(A)(化13)、下記一般式(B)(化14)および下記一般式(C)(化15)で表される化合物を挙げることができる。

[0049]

【化13】

【0050】(式中、 R_{21} および R_{22} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{201} \sim X_{224}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但し、 R_{21} 、 R_{22} および $X_{201} \sim X_{224}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。)

【化14】

【0052】(式中、 $R_{31} \sim R_{34}$ はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{301} \sim X_{322}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但し、 $R_{31} \sim R_{34}$ および $X_{301} \sim X_{322}$ はアントリル基およびフルオレニ

ル基ではない。) 【0053】 【化15】

$$X_{401}$$
 X_{402} X_{403} X_{404} X_{411} X_{412} X_{413} X_{414} X_{415} X_{408} X_{407} X_{407}

【0054】(式中、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{401} \sim X_{416}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但し、 R_{41} 、 R_{42} および $X_{401} \sim X_{416}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。)

【0055】一般式(A)、一般式(B)および一般式(C)で表される化合物において、 R_{21} 、 R_{22} 、 R_{31} ~ R_{34} 、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表す。但し、 R_{21} 、 R_{22} 、 R_{31} ~ R_{34} 、 R_{41} および R_{42} はアントリル基およびフルオレニル基ではない。尚、アリール基とは、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、フリル基、チエニル基、ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

 $[0056]R_{21}, R_{22}, R_{31} \sim R_{34}, R_{41} \pm LUR_{42}$ は、好ましくは、水素原子、炭素数1~16の直鎖、分 岐または環状のアルキル基、炭素数6~25の置換また は未置換の炭素環式芳香族基、炭素数3~25の置換ま たは未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数5~1 6の置換または未置換アラルキル基であり、より好まし くは、水素原子、炭素数1~10の直鎖、分岐または環 状のアルキル基、炭素数6~12の置換または未置換の 炭素環式芳香族基、炭素数4~12の置換または未置換 の複素環式芳香族基、あるいは炭素数7~12の置換ま たは未置換アラルキル基であり、さらに好ましくは、水 素原子、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキ ル基、炭素数6~10の置換または未置換の炭素環式芳 香族基、炭素数4~10の置換または未置換の複素環式 芳香族基、あるいは炭素数7~10の置換または未置換 アラルキル基である。

【0057】 R_{21} 、 R_{22} 、 R_{31} $\sim R_{34}$ 、 R_{41} および R_{42} の具体例としては、水素原子、または X_1 および X_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換の炭素環式芳香族基、置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは置換または未置換アラルキル基を挙げることができる。

【0058】一般式(A)、一般式(B)および一般式

(C)で表される化合物において、X₂₀₁~X₂₂₄、X₃₀₁~X₃₂₂およびX₄₀₁~X₄₁₆はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基あるいは置換または未置換のアリール基を表す。但し、X₂₀₁~X₂₂₄、X₃₀₁~X₃₂₂およびX₄₀₁~X₄₁₆はアントリル基およびフルオレニル基ではない。尚、アリール基とは、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、フリル基、チエニル基、ピリジル基などの複素環式芳香族基、

 $[0059]X_{201} \sim X_{224}, X_{301} \sim X_{322}$ \$\text{\$\text{\$\text{\$J\$}} \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$Y\$}}}} \text{\$\exititit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\$\exititit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e ~X416は、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭 素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭 素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、 炭素数6~25の置換または未置換の炭素環式芳香族 基、炭素数3~25の置換または未置換の複素環式芳香 族基であり、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原 子、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルキル 基、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルコキ シ基、炭素数6~12の置換または未置換の炭素環式芳 香族基、あるいは炭素数4~12の置換または未置換の 複素環式芳香族基であり、さらに好ましくは、水素原 子、ハロゲン原子、炭素数1~8の直鎖、分岐または環 状のアルキル基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状 のアルコキシ基、炭素数6~10の置換または未置換の 炭素環式芳香族基、あるいは炭素数4~10の置換また は未置換の複素環式芳香族基である。

 $[0060]X_{201}\sim X_{224}, X_{301}\sim X_{322}$ \$\dot{8}\dot{V}X_{401} ~X416の具体例としては、水素原子、またはX1および X2の具体例として挙げたハロゲン原子、直鎖、分岐ま たは環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコ キシ基、置換または未置換の炭素環式芳香族基、置換ま たは未置換の複素環式芳香族基を挙げることができる。 【0061】一般式(A)で表される化合物は、好まし くは、X₂₀₅およびX₂₁₄が水素原子、ハロゲン原子、直 鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環 状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基であ る化合物、およびX₂₀₁、X₂₀₄、X₂₀₆、X₂₀₉、 X₂₁₀、X₂₁₃、X₂₁₅およびX₂₁₈が水素原子、ハロゲン 原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐 または環状のアルコキシ基である化合物であり、より好 ましくは、X205およびX214が水素原子、ハロゲン原 子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐ま たは環状のアルコキシ基、置換または未置換の複素環式 芳香族基である化合物である。

【0062】一般式(B)で表される化合物は、好ましくは、 X_{315} 、 X_{318} 、 X_{319} および X_{322} が水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基である化合物である。

A-6


【0063】一般式(C)で表される化合物は、好ましくは、 X_{406} が水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基である化合物、および X_{401} 、 X_{404} 、 X_{406} および X_{409} が水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキル表、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基である化合物である。


【0064】本発明に係るアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物の具体例としては、例えば、以下の化合物(化16~化153)を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0065】 【化16】

例示化合物番号

A-7 A-8 A-9 A-10 [0067] 【化18】 A-11 A-12 A-13 A-15





A-51
$$C_2H_5$$
 C_2H_6 C_2H_6

【0076】 【化27】

[0077]

【化28】

【化30】

[0079]

$$C_2H_5$$
 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5

[0081]

[0084]

[0086]

$$\begin{array}{c} \text{[AL37]} \\ \text{H}_3C \\ \text{H}_3C \\ \text{H}_3C \\ \end{array}$$

[0087]

$$\begin{array}{c} \text{B-53} \\ \text{O} \\ \text{N-C}_3 \text{H}_7 \\ \text{N-C}$$

[0090]

【化41】

[0091] 【化42】

[0092] [化43]

[0093] [化44]

【0094】 【化45】

【化46】

【化49】

[0103]

D-27

D-27

H₃C CH₃

【化55】

[0104]

[0124]

G-4

【0126】 【化77】


[0127] [化78]

[0131] [化82]

[0132] [化83]

【化85】

[0134]



[0176]

[0188]

【化139】

[0192]

【化143】

[0195]

[0196]

[0197]

[0198]

【化149】

[0199]

[0200]

[0201]

Q-36
H₃C, CH₃

[0202]

【化153】

【0203】本発明に係る化合物Aは、好ましくは、例示化合物番号A-1~A-60、B-1~B-60、C-1~C-45、F-1~F-40、G-1~G-25、I-1~I-45、およびM-1~M-25で表される化合物であり、より好ましくは、例示化合物番号A-1~A-60、B-1~B-60、C-1~C-45、F-1~F-40、I-1~I-45、およびM-1~M-25で表される化合物であり、さらに好ましくは、A-1~A-60、B-1~B-60、C-1~C-45、およびM-1~M-25で表される化合物である。

【0204】本発明に係るアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物は、例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、例えば、ハロゲノアントラセン誘導体と、フルオレニルホウ酸誘導体を、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムクロライド、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム〕および塩基〔例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基〕の存在下で反応させる〔例えば、Chem. Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

【0205】また、本発明に係るアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物は、例えば、アントリルホウ酸誘導体と、ハロゲノフルオレン誘導体を、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(ト

リフェニルフォスフィン) パラジウムクロライド、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム] および塩基 (例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基] の存在下で反応させる [例えば、Chem.Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる] ことにより製造することができる。

【0206】本発明に係る一般式(1)で表わされる化合物は、例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、例えば、下記一般式(2)で表されるホウ酸化合物と、下記一般式(3)で表される化合物を、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム「ロライド、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム〕および塩基〔例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基」の存在下で反応させる〔例えば、Chem.Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

[0207]

 $X_1 - (F_1)j - (A_1)k - B(OH)_2$ (2) $Y_1 - (F_2)l - (A_2)m - (F_3)n - X_2$ (3) 〔上式中、 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 、 F_3 、 X_1 、 X_2 、j、k、l、mおよびnは、-般式(1)の場合と同じ意味を表し、 Y_1 はハロゲン原子またはトリフルオロメタンスルホニルオキシ基を表す〕

【0208】一般式(3)において、Y1はハロゲン原子またはトリフルオロメタンスルホニルオキシ基を表

し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。

【0209】また、一般式(1)で表される化合物は、例えば、下記一般式(4)で表される化合物と、下記一般式(5)で表されるホウ酸化合物を、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムクロライド、トリス(ジベンジリデンア

$$X_1 - (F_1) j - (A_1) k - Y_2$$
 (4)
 $(HO)_2 B - (F_2) l - (A_2) m - (F_3) n - X_2$ (5)

〔上式中、 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 、 F_3 、 X_1 、 X_2 、J、k、I、mおよびnは、-般式(1)の場合と同じ意味を表し、 Y_2 はハロゲン原子またはトリフルオロメタンスルホニルオキシ基を表す〕

【0211】一般式(4)において、Y2はハロゲン原子またはトリフルオロメタンスルホニルオキシ基を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。

【0212】尚、一般式(2)および一般式(5)で表される化合物は、例えば、一般式(4)および一般式(3)で表される化合物に、例えば、nーブチルリチウム、金属マグネシウムを作用させて調整できるリチオ化合物またはグリニヤール試薬と、例えば、トリメトキシホウ素、トリイソプロポキシホウ素などを反応させることにより製造することができる。

【0213】また、一般式(1)で表される化合物のうち、A₁が置換または未置換のアントラセン-9,10 -ジイル基である化合物は、例えば、以下の方法により 製造することができる。すなわち、例えば、一般式 (4)および下記一般式(6)で表される化合物に、例

- えば、n-ブチルリチウム、金属マグネシウムを作用させて調整できるリチオ化合物またはグリニヤール試薬と、置換または未置換のアントラキノンを反応させて得られる化合物を、酸(例えば、ヨウ化水素酸、臭化水素酸)の存在下、脱水芳香族化することにより、一般式
- (1)で表される化合物のうち、 A_1 が置換または未置換のアントラセン-9, 10 ージイル基であり、kが1である化合物を製造することができる。

 $[0214]X_1 - (F_1)j - Y_3$ (6)

〔上式中、 F_1 、 X_1 、およびjは、一般式(1)の場合 と同じ意味を表し、 Y_3 はハロゲン原子を表す〕

【0215】一般式(6)において、 Y_3 はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。

【0216】また、同様に、一般式(3)および一般式(6)で表される化合物に、例えば、n-ブチルリチウム、金属マグネシウムを作用させて調整できるリチオ化合物またはグリニヤール試薬と、置換または未置換のビアンスロンを反応させて得られる化合物を、酸(例えば、ヨウ化水素酸、臭化水素酸)の存在下、脱水芳香族

セトン)ジパラジウム〕および塩基〔例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基〕の存在下で反応させる〔例えば、Chem.Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

[0210]

化することにより、一般式(1)で表される化合物のうち、 A_1 が置換または未置換のアントラセン-9, 10 -ジイル基であり、kが2である化合物を製造することができる。

【0217】本発明に係るアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物は、場合により使用した溶媒(例えば、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒)との溶媒和を形成した形で製造されることがある。本発明に係るアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物はこのような溶媒和物を包含するものであり、勿論、溶媒を含有しない無溶媒和物をも包含するものである。

【0218】本発明の有機電界発光素子には、本発明に係るアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物の無溶媒和物は勿論、このような溶媒和物をも使用することができる。尚、本発明に係るアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物を有機電界発光素子に使用する場合、再結晶法、カラムクロマトグラフィー法、昇華精製法などの精製方法、あるいはこれらの方法を併用して、純度を高めた化合物を使用することは好ましいことである。

【0219】次ぎに本発明で使用するアミノ置換基を有する炭化水素化合物に関して詳細に説明する。本発明に係るアミノ置換基を有する炭化水素化合物は好ましくは、下記一般式(a)(化154)、一般式(b)(化155)および一般式(c)(化156)で表される化合物を表す。

[0220]

【化154】

$$Z_{101} Z_{102} Z_{103} Z_{104} Z_{105} Z_{108} Z_{108} Z_{107} Z_{108} Z_{108} Z_{107} Z_{118} Z_{115} Z_{114}$$

(a)

【0221】〔式中、 A_{11} および A_{12} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ

基または含窒素複素環基を表し、 A_{11} および A_{12} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環とともに含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{101}\sim Z_{116}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 P_{11} および P_{12} はOまたは1を表す〕

[0222]

【化155】

$$Z_{201} \xrightarrow{Z_{214}} Z_{215} \xrightarrow{Z_{213}} Z_{212} \xrightarrow{Z_{205}} \xrightarrow{R_{63}} \xrightarrow{R_{64}} Z_{207} \xrightarrow{R_{61}} \xrightarrow{R_{63}} Z_{204} \xrightarrow{Z_{205}} \xrightarrow{Z_{219}} Z_{219} \xrightarrow{Z_{217}} Z_{210} Z_{209} Z_{208} \xrightarrow{Z_{208}} Z_{208} \xrightarrow{(b)}$$

【0223】〔式中、 A_{21} および A_{22} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{21} および A_{22} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{201}\sim Z_{220}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基を表し、 $R_{51}\sim R_{54}$ は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基を表し、 $R_{51}\sim R_{54}$ は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 P_{21} は0または1を表す〕

【0224】 【化156】

$$Z_{33}$$
 Z_{34}
 Z_{32}
 Z_{34}
 Z_{35}
 Z_{37}
 Z_{36}
 Z_{37}
 Z_{38}
 Z_{38}
 Z_{38}
 Z_{31}
 Z_{32}
 Z_{35}
 Z_{36}
 Z_{37}
 Z_{38}
 Z_{31}
 Z_{32}
 Z_{33}
 Z_{34}
 Z_{35}
 Z_{36}
 Z_{37}
 Z_{38}
 Z_{38}

【0225】〔式中、A₃₁およびA₃₂は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ

基または含窒素複素環基を表し、 A_{31} および A_{32} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{31}\sim Z_{38}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基を表し、 A_{61} および R_{62} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基を表し、 R_{61} および R_{62} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基を表し、 R_{61} および R_{62} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表し、 R_{61} および R_{62} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表し、 R_{61} および R_{62} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表し、 R_{61} は Q_{62} は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表し、 Q_{61} は Q_{62} は Q_{62} は Q_{62} は Q_{63} は Q_{63} は Q_{63} は Q_{64} は Q_{64} は Q_{65}

【0226】一般式(a)において、 A_{11} および A_{12} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{11} および A_{12} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環とともに含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{101}\sim Z_{116}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールチオ基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 P_{11} および P_{12} は0または1を表す。


【0227】一般式(b)において、 A_{21} および A_{22} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{21} および A_{22} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基は、置換しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{201} \sim Z_{220}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基を表し、 $R_{61} \sim R_{64}$ は水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアラルキル基を表し、 P_{21} はOまたは1を表す。

【0228】一般式(c)において A_{31} および A_{32} は水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、 A_{31} および A_{32} の少なくとも一方は置換または未置換のアミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環基を表し、該アミノ基または含窒素複素環を形成しているベンゼン環と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 $Z_{31} \sim Z_{38}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールチオ基、置

換または未置換のアラルキル基を表し、 Ar_1 は2価の 芳香族基を表し、 R_{61} および R_{62} は、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表し、 p_{31} は0または1を表す。

【0229】一般式(a)、一般式(b)および一般式 (c)で表される化合物において、 A_{11} 、 A_{12} 、 A_{21} 、 A₂₂、A₃₁およびA₃₂の具体例としては、例えば、水素 原子、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ピレニ ル基、4-フェニルフェニル基、4-フェノキシフェニ ル基、4-(2'-フェニルイソプロピル)フェニル 基、4-(2'-フェニルヘキサフルオロイソプロピ ル)フェニル等のアリール基、アミノ基、N-メチルア ミノ基、N-エチルアミノ基、N-n-ブチルアミノ 基、N-シクロヘキシルアミノ基、N-n-オクチルア ミノ基、N-n-デシルアミノ基、N-ベンジルアミノ 基、N-フェニルアミノ基、N-(3-メチルフェニ ル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-メトキシ-2 -メチルフェニル) アミノ基、N-(4-メチルフェニ ル) アミノ基、N-(4-n-ブチルフェニル) アミノ 基、N-(4-メトキシフェニル) アミノ基、N-(3 ーフルオロフェニル) アミノ基、N-(4-クロロフェ ニル) アミノ基、N-(1-ナフチル) アミノ基、N-(2-ナフチル) アミノ基、N, N-ジメチルアミノ 基、N,Nージエチルアミノ基、N,Nージーnーブチ ルアミノ基、N, N-ジ-n-ヘキシルアミノ基、N, N-ジ-n-オクチルアミノ基、N, N-ジ-n-デシ ルアミノ基、N, N-ジ-n-ドデシルアミノ基、N-メチルーNーエチルアミノ基、NーエチルーNーnーブ チルアミノ基、N-メチル-N-フェニルアミノ基、N -iso-プロピル-N-フェニルアミノ基、N-n-ブ チルーN-フェニルアミノ基、N-tert-ブチルーN-フェニルアミノ基、N、Nージフェニルアミノ基、N、 N-ジ(3メチルフェニル)アミノ基、N, N-ジ(4 -メチルフェニル) アミノ基、N, N-ジ(4-エチル フェニル) アミノ基、N, N-ジ(4-tert-ブチルフ ェニル) アミノ基、N, N-ジ(4-n-ヘキシルフェ ニル) アミノ基、N, N-ジ (4-メトキシフェニル) アミノ基、N, N-ジ (4-エトキシフェニル) アミノ 基、N, N-ジ(4-n-ブチルオキシフェニル)アミ ノ基、N, N-ジ(4-n-ヘキシルオキシフェニル) アミノ基、N, N-ジ(4-フェニルフェニル)アミノ 基、N, N-ジ(4-フェノキシフェニル)アミノ基、 N, N-ジ(4-フェニルチオフェニル)アミノ基、 N, N-ジ(4-(2'-フェニルイソプロピル)フェ ニル) アミノ基、N, N-ジ〔4-(2'-フェニルへ キサフルオロイソプロピル)フェニル]アミノ基、N, N-ジ(1-ナフチル) アミノ基、N, N-ジ(2-ナ フチル) アミノ基、N-フェニル-N-(3-メチルフ ェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-メチルフ ェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-オクチル フェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-メトキシフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-エトキシフェニル)アミノ基、N-フェニルーN-(4-n-ヘキシルオキシフェニル)アミノ基、N-フェニルーN-(4-フルオロフェニル)アミノ基、N-フェニルーN-(1-ナフチル)アミノ基、N-フェニルーN-(2-ナフチル)アミノ基、N-フェニルーN-(4-フェニルフェニル)アミノ基などの置換または未置換のアミノ基、カルバゾリル基、フェノチアゼニル基、フェノキサジニル基、ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、10,11-ジヒドロジベンゾ[b,f]アゼピニル等の含窒素複素環基が挙げられ、さらには、置換しているベンゼン環とともに下記一般式(d)(化157)で表される含窒素複素環基であってもよい。

【0230】 【化157】



【0231】〔式中、Z'は、-般式(a)の Z_{101} または Z_{103} 、 Z_{102} および Z_{104} 、あるいは、 Z_{106} または Z_{107} 、 Z_{105} および Z_{108} 、-般式(b)の Z_{201} または Z_{202} および Z_{203} 、あるいは、 Z_{207} または Z_{208} および Z_{209} 、あるいは、-般式(c)の Z_{31} または Z_{33} 、 Z_{32} および Z_{34} 、あるいは、 Z_{36} または Z_{38} 、 Z_{35} および Z_{37} を表し、 Z_{41} \sim Z_{44} は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリルオキシ基を表し、Qは水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表す〕

【0232】一般式(d)において、Z'は、一般式(a)の Z_{101} または Z_{103} 、 Z_{102} および Z_{104} 、あるいは、 Z_{106} または Z_{107} 、 Z_{105} および Z_{108} 、一般式(b)の Z_{201} または Z_{202} および Z_{203} 、あるいは、 Z_{207} または Z_{208} および Z_{209} 、あるいは、一般式(c)の Z_{31} または Z_{33} 、 Z_{32} および Z_{34} 、あるいは、 Z_{36} または Z_{38} 、 Z_{35} および Z_{37} を表し、 Z_{41} ~ Z_{44} は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリールオキシ基を表し、Qは水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を表す。

【0233】一般式 (d) のZ' および Z_{41} ~ Z_{44} の具体例としては、水素原子、 X_1 および X_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐

または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、および X_1 および X_2 の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基から誘導されるアリールオキシ基を挙げることができる。

【0234】Z' および $Z_{41}\sim Z_{44}$ は、好ましくは、水素原子、炭素 $1\sim 16$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $1\sim 16$ の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数 $6\sim 12$ のアリール基、炭素数 $7\sim 12$ のアラルキル基、炭素数 $6\sim 12$ のアリールオキシ基を表し、より好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim 10$ の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数 $6\sim 10$ のアリール基、炭素数 $7\sim 10$ のアラルキル基、炭素数 $6\sim 10$ のアリールオキシ基を表す。

【0235】一般式(d)で表される基の具体例としては、Nーメチルー3ーカルバゾリル基、N-エチルー3ーカルバゾリル基、N-エチルー3ーカルバゾリル基、N-iso-プロピルー3ーカルバゾリル基、N-シクロペキシルー3ーカルバゾリル基、Nーシクロペンチルー3ーカルバゾリル基、Nーシクロペンチルー3ーカルバゾリル基、Nースチルー6ーメチルー3ーカルバゾリル基、Nーエチルー6ーメトキシー3ーカルバゾリル基、Nーフェニルー6ーメチルー3ーカルバゾリル基、Nーフェニルー6ーメトキシー3ーカルバゾリル基、Nーフェニルー6ーメトキシー3ーカルバゾリル基、Nーフェニルー6ーメトキシー3ーカルバゾリル基、Nーフェニルー6ーメトキシー3ーカルバゾリル基、Nーフェニルー6ーメトキシー3ーカルバゾリル基等を挙げることができる。

【0236】一般式 (a)、一般式 (b) および一般式 (c) の、 Z_{101} ~ Z_{116} 、 Z_{201} ~ Z_{220} および Z_{31} ~ Z_{38} の具体例としては、例えば、 X_1 および X_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、および、 X_1 および X_2 の具体例として挙げた置換または未置換のアリールオキシ基、置換または未置換のアリールチオ基を挙げることができる。

【0237】 $Z_{101}\sim Z_{116}$ 、 $Z_{201}\sim Z_{220}$ および $Z_{31}\sim Z_{38}$ は、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 1$ 6の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $1\sim 1$ 6の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数 $6\sim 2$ 5の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数 $3\sim 2$ 5の複素環式芳香族基、炭素数 $6\sim 2$ 5の置換または未置換のアリールオキシ基、炭素数 $6\sim 2$ 5の置換または未置換のアリールチオ基を表し、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 1$ 0の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数 $6\sim 1$ 2の

置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数4~12の複素環式芳香族基、炭素数6~12の置換または未置換のアリールオキシ基、炭素数6~12の置換または未置換のアリールチオ基を表す。

【0238】一般式(b)における R_{51} ~ R_{54} の具体例としては、例えば、水素原子、 X_1 および X_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基を挙げることができる。

【0239】 $R_{51}\sim R_{54}$ は、好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim 1$ 6の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数 $3\sim 2$ 5の複素環式芳香族基、炭素数 $7\sim 2$ 5の置換または未置換のアラルキル基を表し、より好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim 1$ 0の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 2の置換または未置換のアリール基、炭素数 $7\sim 1$ 2の置換または未置換のアラルキル基を表す。

【0240】一般式(c) における R_{61} および R_{62} の具体例としては、例えば、水素原子、 X_1 および X_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基を挙げることができる。

【0241】 R_{61} および R_{62} は、好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim10$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ の炭素環式芳香族基、炭素数 $3\sim12$ の複素環式芳香族基を表し、より好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim6$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $6\sim10$ の炭素環式芳香族基、炭素数 $3\sim10$ の複素環式芳香族基を表す。

【0242】一般式(c)で表される化合物において、 Ar_1 は2価の芳香族基を表し、具体例としては、1, 4-フェニレン基、1、3-フェニレン基、1、2-フ ェニレン基、3-メチル-1,4-フェニレン基、2-メチル-1, 4-フェニレン基、2, 3-ジメチル-1,4-フェニレン基、2,3,5-トリメチル-1, 4-フェニレン基、2,3,5,6-テトラメチルー 1,4-フェニレン基、3-エチル-1,4-フェニレ ン基、2-エチル-1,4-フェニレン基、3-n-プ ロピルー1,4-フェニレン基、3-イソプロピルー 1,4-フェニレン基、3-n-ブチル1,4-フェニ レン基、3-sec-ブチル-1,4-フェニレン基、3tert-ブチルー1,4ーフェニレン基、2ーシクロヘキ シル-1, 4-フェニレン基、2-シクロペンチルフェ ニレン基、2,5-ジメチル-1,4-フェニレン基、 2,5-ジメトキシ-1,4-フェニレン基、3-フェ ニル-1,4-フェニレン基、2,3-ジフェニル-1,4-フェニレン基、2,3,5-トリフェニルー 1,4-フェニレン基、2,3,5,6-テトラフェニ ル-1,4-フェニレン基、2-(2'-ナフチル)-1,4-フェニレン基、2-(1'-ナフチル)-1,

4-フェニレン基、4,4'-ビフェニレン基、2,2'-ビフェニレン基、3,3'-ビフェニレン基、3,4'-ビフェニレン基、3,3'-ジメチルー4,4'-ビフェニレン基、3,3'-ジメトキシー4,4'-ビフェニレン基、3,3'-ジーiso-プロピルー4,4'-ビフェニレン基、3,3'-ジーiso-プロピルー4,4'-ビフェニレン基、3,3',5,5'-テトラメチルー4,4'-ビフェニレン基、3,3',5,5'-テトラフェニルー4,4'-ビフェニレン基、3,3',5,5'-テトラフェニルー4,4'-ビフェニレン基、1,1'-ジフェニルー4,4'-ジイル基、2,2-イソプロピリデンジフェニルー4',4"-ジイル基、1,1-シクロヘキシリデンジフェニルー

4', 4" -ジイル基、1, 4-ナフチレン基、1, 5 ーナフチレン基、2, 6-ナフチレン基、1, 1'-ビ ナフタレンー4, 4'-ジイル基、9, 10-アントリ レン基、9, 9'-ビアントラセン-10, 10'-ジ イル基、4, 4"-ターフェニレン基、3, 3"-ター フェニレン基、1, 4-フェニレンビス(3'-フェニ ルフェニルー4'-イル)基等を挙げることができる。 【0243】一般式(a)、一般式(b)および一般式 (d)で表されるアミノ置換基を有する炭化水素化合物 の具体例としては、例えば、以下に示す化合物(化15 8~185)を挙げることができる。

【0244】 【化158】

[0245] [化159]

[0246]

[0247]

[0248]

【化162】

[0249]

【0250】 【化164】

【0253】 【化167】

a-52

NH₃C - CH₃

CH₃

CH₃

【0256】 【化170】

【0257】 【化171】

【0260】 【化174】

【0261】 【化175】

[0262]

【0263】 【化177】 (104) 03-229273 (P2003-229273A)

【0264】 【化178】

c-6

[0265]

[0266]

(107) 03-229273 (P2003-229273A)

[0267]

【化181】

[0268]

[0269]

[0270]

【化184】

[0271]

【化185】

【0272】一般式(a)で表されるアミノ置換基を有する炭化水素化合物は、例えば、特開平3-111485号公報、特開平9-157643号公報、特開平9-268283号公報、特開平10-72579号公報に記載の方法に従い製造することができる。一般式(b)で表されるアミノ置換基を有する炭化水素化合物は、例えば、特願2001-243306号、特願2001-317783号に記載の方法に従い製造することができる。一般式(c)で表されるアミノ置換基を有する炭化水素化合物は、例えば、特開平5-163488号公報、特開平5-194943号公報、特開平6-1973号公報、特開平6-200242号公報、特開平7-138561号公報、特開平7-109450号公報に記載の方法に従い製造することができる。

【0273】本発明の有機電界発光素子で使用するアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物とアミノ置換基を有する炭化水素化合物の好ましい組み合わせは、[1]:一般式(A)で表される化合物と一般式(a)で表される化合物、[2]:一般式(A)で表される化合物と一般式(b)で表される化合物、

[3]:一般式(A)で表される化合物と一般式(c)で表される化合物、[4]:一般式(B)で表される化合物と一般式(a)で表される化合物、[5]:一般式(B)で表される化合物と一般式(b)で表される化合物、[6]:一般式(B)で表される化合物、[7]:一般式(C)で表される化合物と一般式(c)で表される化合物と一般式(C)で表される化合物と一般式(b)で表される化合物、[9]:一般式(C)で表される化合物、を挙げることができ、より好ましくは、上記の[1]、[3]、[4]、[6]である。

【0274】本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物と、アミノ置換基を有する炭化水素化合物を含む層を少なくとも一層挟持してなるものである。

【0275】有機電界発光素子は、通常一対の電極間に 少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を少なくと も一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合 物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送 の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。 【0276】例えば、発光層に使用する化合物の正孔注

【0276】例えば、発光層に使用する化合物の正孔注 入機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層 および/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子構成と して一層型の素子構成とすることができる。また、発光 層が正孔注入機能および/または正孔輸送機能に乏しい 場合には発光層の陽極側に正孔注入輸送層を設けた二層 型の素子構成、発光層が電子注入機能および/または電 子輸送機能に乏しい場合には発光層の陰極側に電子注入 輸送層を設けた二層型の素子構成とすることができる。 さらには発光層を正孔注入輸送層と電子注入輸送層で挟 み込んだ構成の三層型の素子構成とすることも可能であ る。

【0277】また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。

【0278】本発明の有機電界発光素子において、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物と、アミノ置換基を有する炭化水素化合物は発光層の構成成分または正孔注入輸送層の構成成分として使用することが好ましく、発光層の構成成分として使用することがより好ましい。

【0279】本発明の有機電界発光素子において、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物は、一種のみ使用してもよく、また複数併用してもよい。

【0280】本発明の有機電界発光素子において、アミノ置換基を有する炭化水素化合物は、一種のみ使用してもよく、また、複数併用してもよい。

【0281】本発明の有機電界発光素子において、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物とアミノ置換基を有する炭化水素化合物の使用量は、特に制限されるものではないが、好ましくは、5:1~500:1であり、より好ましくは、10:1~50:1である。

【0282】本発明の有機電界発光素子において、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物は、いわゆるホスト材料として使用することができ、また、アミノ置換基を有する炭化水素化合物は、いわゆるドーパント材料として使用することが可能である。

【0283】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定されるものではないが、例えば、(A)陽

極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型 素子(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/ 陰極型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸 送層/陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極 型素子(図4)、などを挙げることができる。さらに は、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ形の(E)陽 極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子注 入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。ま た、(D)の型の素子構成としては、発光層として発光 成分を一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子、 (F) 発光層として正孔注入輸送成分、発光成分および 電子注入成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟 持させた型の素子(図6)、(G)発光層として正孔注 入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対 の電極間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光層 として発光成分および電子注入成分を混合させた一層形

【0284】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限定されるものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数設けることも可能である。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層を発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および/または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。

態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図8)のいず

れであってもよい。

【0285】好ましい有機電界発光素子の構成は、

(A)型素子、(B)型素子、(E)型素子、(F)型素子または(G)型素子であり、より好ましくは、

(A)型素子、(B)型素子または(G)型素子である。

【0286】以下、本発明の有機電界発光素子の構成要素に関し、詳細に説明する。なお、例として(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子を取り上げて説明する。

【0287】(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は電源を示す。

【0288】本発明の有機電界発光素子は基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定されるものではないが、透明ないし半透明である基板が好ましく、材質としては、ソーダライムガラス、ボロシリケートガラス等のガラスおよびボリエステル、ポリカーボネート、、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレン等の透明性高分子が挙げられる。また、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなる基板を使用することもできる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組

み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。 【0289】陽極2としては、仕事関数の比較的大きい 金属、合金または導電性化合物を電極材料として使用す ることが好ましい。陽極に使用する電極材料としては、 例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラ ジウム、バナジウム、タングステン、酸化インジウム (In2O3)、酸化錫(SnO2)、酸化亜鉛、IT O(インジウム・チン・オキサイド: Indium T in Oxide)、ポリチオフェン、ポリピロールな どを挙げることができる。これらの電極材料は単独で使 用してもよく、あるいは複数併用してもよい。陽極は、 これらの電極材料を、例えば、蒸着法、スパッタリング 法等の方法により、基板の上に形成することができる。 【0290】また、陽極は一層構造であってもよく、あ るいは多層構造であってもよい。陽極のシート電気抵抗 は、好ましくは、数百Ω/□以下、より好ましくは、5 ~50 Ω/□程度に設定する。 陽極の厚みは使用する電 極材料の材質にもよるが、一般に、5~1000nm程 度、より好ましくは、10~500nm程度に設定す る。正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の 注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送す る機能を有する化合物を含有する層である。

【0291】本発明の電界発光素子の正孔注入輸送層は、正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールアミン誘導体、トリアリールメタン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバゾールなど)を少なくとも1種使用して形成することができる。

【0292】本発明の有機電界発光素子は、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物と、アミノ置換機を有する炭化水素化合物を正孔注入輸送層をして使用してもよく、また、その他の正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、または複数併用してもよい。

ルフェニル)アミノ]フェニル]シクロヘキサン、9. 10-ビス (N-(4'-メチルフェニル)-N-(4"-n-ブチルフェニル)アミノ)フェナントレ ン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)-6-フェニルフェナントリジン、4-メチル-N, N-ビス 〔4"、4"'ービス[N', N'ージ(4ーメチルフ ェニル) アミノ] ビフェニルー4ーイル] アニリン、 $N, N' - \forall \lambda (4 - (\forall \forall \exists \exists \exists \lambda \forall \exists \lambda)) \forall \exists \exists \lambda (\exists \forall \exists \lambda) \forall \exists \lambda (\exists \lambda) \forall \exists \lambda (\exists \lambda) \forall \exists \lambda (\exists \lambda) \forall (\exists \lambda) \forall (\exists \lambda) \forall (\exists \lambda) (\exists \lambda) \forall (\exists \lambda) (\exists$ -N, N' -ジフェニル-1, 3-ジアミノベンゼン、 N, N'-ビス (4-(ジフェニルアミノ)フェニル) -N, N' -ジフェニル-1, 4-ジアミノベンゼン、 5,5"-ビス(4-(ビス[4-メチルフェニル]ア ミノ〕フェニル-2,2':5',2"-ターチオフェ ン、1,3,5-トリス(ジフェニルアミノ)ベンゼ ン、4,4',4"-トリス(N-カルバゾリイル)ト リフェニルアミン、4, 4', 4"-トリス [N, N-ビス(4" '-tert-ブチルビフェニル-4""-イ ル) アミノ〕トリフェニルアミン、1,3,5ートリス [N-(4'-ジフェニルアミノ] ベンゼンなど、ポリ チオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバ ゾールおよびその誘導体がより好ましい。

【0294】発光層4は、正孔および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発光層は、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物とアミノ置換基を有する炭化水素化合物をそれぞれ少なくとも一種用いて形成することができる。また、アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物とアミノ置換基を有する化合物の他にさらに発光機能を有する化合物を併用することもできる。

【0295】ここで、発光機能を有する化合物として は、例えば、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導体 ジケトピロロピロール誘導体、多環芳香族化合物〔例え ば、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペ リレン、クリセン、デカサイクレン、コロネン、テトラ フェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペ ンタジエン、9,10-ジフェニルアントラセン、9, 10-ビス (フェニルエチニル) アントラセン、1,4 ービス(9'ーエチニルアントセニル)ベンゼン、4, 4'-ビス(9"-エチニルアントラセニル)ビフェニ ル、ジベンゾ [f,f] ジインデノ [1,2,3-cd:1',2',3'lm]ペリレン誘導体〕、有機金属錯体〔例えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (10-ベ ンゾ [h] キノリノラート) ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボ ンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、 5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩〕、スチルベ ン誘導体〔例えば、1,1,4,4ーテトラフェニルー

1.3-ブタジエン、4,4'-ビス(2,2-ジフェ ニルビニル) ビフェニル、4,4'ービス[(1,1, 2-トリフェニル) エテニル] ビフェニル]、クマリン 誘導体(例えば、クマリン1、クマリン6、クマリン 7、クマリン30、クマリン106、クマリン138、 クマリン151、クマリン152、クマリン153、ク マリン307、クマリン311、クマリン314、クマ リン334、クマリン338、クマリン343、クマリ ン500)、ピラン誘導体(例えば、DCM1、DCM 2)、オキサゾン誘導体(例えば、ナイルレッド)、ベ ンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベ ンゾイミダゾールタ動体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エ ステル誘導体、ポリーNービニルカルバゾールおよびそ の誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェ ニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘 導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリ ビフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリターフェ ニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニ レンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよび その誘導体等を挙げることができる。発光機能を有する 化合物としては、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導 体、多環芳香族化合物、有機金属錯体およびスチルベン 誘導体が好ましく、多環芳香族化合物、有機金属錯体が より好ましい。

【0296】アントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物およびアミノ置換基を有する炭化水素化合物以外の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占めるアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物およびアミノ置換基を有する炭化水素化合物以外の発光機能を有する化合物の割合は、好ましくは、0.001~20.00重量%に調節する。

【0297】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を容易にする機能および/または注入された電子を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

【0298】電子注入輸送層に使用される電子注入機能を有する化合物としては、例えば、有機金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ギノキカリン誘導体、デオピランジオキサイド誘導体などを挙げることができる。また、有機金属錯体としては、例えば、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウム等の有機アルミニウム錯体、ビス(10ーベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム等の有機ベリリウム錯体、5ーヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5ーヒドロキシフラボンのアルミニウム塩等を挙げることができる。好ましくは、有機アルミニウム錯体であり、より好ましくする有機アルミニウム錯体である。置換または未置換の8ーキノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体である。置換または未置換の8ー

キノリラート配位子を有する有機アルミニウム錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される化合物を挙げることができる。

 $[0299](Q)_3-A1(a)$

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)

 $(Q)_2 - Al - O - L'$ (b)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表し、O-L'はフェノラート配位子を表し、L'はフェニル基を有する炭素数6~24の炭化水素基を表す)

(Q)₂-A1-O-A1-(Q)₂ (c) (式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配 位子を表す)

【0300】置換または未置換の8-キノリノラート配 位子を有する有機アルミニウム錯体の具体例としては、 例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、 トリス (4-メチル-8-キノリノラート) アルミニウ ム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミ ニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、トリス(4,5-ジメチル-8-キ ノリノラート) アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ ルー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2-メ チル-8-キノリノラート)(フェノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル -8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラ ート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノ ラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニ ルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,3-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラー ト)(2,6-ジメチルフェノラート)アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジ メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル -8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラー ト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラ ート) (3, 5-ジ-tert-ブチルフェノラート) アル ミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチルー8-キノリノラート)(2,4,6-トリメチ ルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8 -キノリノラート)(2,4,5,6-テトラメチルフ ェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キ

ノリノラート) (1-ナフトラート) アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラ ート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キ ノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミニ ウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート) (3-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス $(2, 4-i) \times (4-i) = (4-i) \times ($ ニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメ チル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノ ラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラ ート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート) アルミニウムーμーオキソービス (2ーメチル -8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2, 4-ジメチルー8ーキノリノラート) アルミニウムーμーオ キソービス(2,4ージメチル-8-キノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キ ノリノラート) アルミニウム-μ-オキソービス (2-メチルー4ーエチルー8ーキノリノラート) アルミニウ ム、ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラ ート) アルミニウム-μ-オキソービス (2-メチルー 4-メトキシ-8-キノリノラート) アルミニウム、ビ ス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)ア ルミニウムーμーオキソービス(2-メチルー5-シア ノー8ーキノリノラート) アルミニウム、 ビス (2-メ チルー5ートリフルオロメチルー8ーキノリノラート) アルミニウムーμーオキソービス (2-メチルー5-ト リフルオロメチル-8-キノリノラート) アルミニウム を挙げることができる。

【0301】電子注入機能を有する化合物は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。陰極6としては、比較的仕事関数の小さい金属、合金または導電性化合物を電極材料として使用することが好ましい。陰極に使用する電極材料としては、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マグネシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシムーインジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アルミニウムークファイト薄を挙げることができる。これらの電極材料は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

【0302】陰極はこれらの電極材料を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法により電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、多層構造であってもよい。陰極のシート電気抵抗は数百Ω/□以下とするのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極材料にもよるが、通常5~1000nm、好ましくは、10~500nmとする。本

発明の有機電界発光素子の発光を高率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極は、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極または陰極の材料、厚みを設定することが好ましい。

【0303】また、本発明の有機電界発光素子は、正孔注入輸送層、発光層および電子注入輸送層の少なくとも一層中に、一重項酸素クンチャーを含有していてもよい。一重項酸素クエンチャーとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランが挙げられ、好ましくは、ルブレンである。

【0304】一重項酸素クエンチャーが含有されている層としては、特に限定されるものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。尚、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有させてもよい。

【0305】一重項酸素クエンチャーの含有量としては、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成する全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.05~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量%である。

【0306】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の形成方法に関しては、特に限定されるものではなく、 例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例 えば、スピンコート法、キャスト法、デイップコート 法、バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブ ロジェット法、インクジェット法)を使用することがで きる。真空蒸着法により正孔注入輸送層、発光層、電子 注入輸送層等の各層を形成する場合、真空蒸着の条件 は。、特に限定されるものではないが、通常、10⁻⁵T orr程度以下の真空下で、50~500℃程度のボー ト温度(蒸着源温度)、-50~300℃程度の基板温 度で、0.005~50nm/sec程度の蒸着速度で実 施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発 光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連続して 形成することが好ましい。連続で形成することにより諸 特性に優れた有機電界発光素子を製造することが可能と なる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電 子注入輸送層等の各層を、複数の化合物を使用して形成 する場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御し て、共蒸着することが好ましい。

【0307】溶液塗布法により各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂等とを、溶媒に溶解または分散させて塗布液とする。溶媒としては、例えば、有機溶媒(ヘキサン、オクタン、デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メチ

ルナフタレン等の炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエ チルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノ ン等のケトン系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、 テトラクロロメタン、ジクロロエタン、トリクロロエタ ン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベ ンゼン、クロロトルエン等のハロゲン化炭化水素系溶 媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、乳酸エチル 等のエステル系溶媒、メタノール、プロパノール、ブタ ノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノ ール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレン グリコール等のアルコール系溶媒、ジブチルエーテル、 テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、 アニソール等のエーテル系溶媒、N,Nージメチルホル ムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、1-メチル -2-ピロリドン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリ ジノン、ジメチルスルホキシド等の極性溶媒)、水を挙 げることができる。溶媒は単独で使用してもよく、また 複数併用してもよい。 正孔注入輸送層、発光層、電子 注入輸送層の各層の成分を溶媒に分散させる場合には、 分散方法として、例えば、ボールミル、サンドミル、ペ イントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を 使用して微粒子状に分散する方法を使用することができ る。

【0308】また、正孔注入輸送層、発光層、電子注入 輸送層等の各層に使用しうるバインダー樹脂としては、 ポリーNービニルカルバゾール、ポリアリーレート、ポ リスチレン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリメチ ルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリエー テル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポ リアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポ リフェニレンオキサイド、ポリエーテルスルホン、ポリ アニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその 誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポ リフルオレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレ ンおよびその誘導体などの高分子化合物を挙げることが できる。バインダー樹脂は単独で使用してもよく、ま た、複数併用してもよい。塗布液の濃度は、特に限定さ れるものではないが、実施する塗布法により所望の厚み を作製するに適した濃度範囲に設定することができ、通 常、0.1~50重量%、好ましくは、1~30重量% に設定する。バインダー樹脂を使用する場合、その使用 量は特に限定されるものではないが、通常、正孔注入輸 送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を形成する成分 とバインダー樹脂の総量に対してバインダー樹脂の含有 率が (一層型の素子を形成する場合には各成分の総量に 対して)、5~99.9重量%、好ましくは、10~9 9重量%となるように使用する。

【0309】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層の膜厚は、特に限定されるものではないが、通常、5nm~5μmとする。

【0310】また、上記の条件で作製した本発明の有機 電界発光素子は、酸素や水分等との接触を防止する目的 で、保護層(封止層)を設けたり、また、素子を不活性 物質中 (例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコ ンオイル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオ ロカーボン油) に封入して保護することができる。保護 層に使用する材料としては、例えば、有機高分子材料 (例えば、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹 脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレン、ポリエス テル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポ リアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポ リフェニレンオキサイド)、無機材料(例えば、ダイア モンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、 金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属硫化物)、 さらには、光硬化性樹脂を挙げることができる。保護層 に使用する材料は単独で使用してもよく、また複数併用 してもよい。保護層は一層構造であってもよく、また多 層構造であってもよい。

【0311】また、本発明の有機電界発光素子は、電極に保護膜として金属酸化物膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。

【0312】本発明の有機電界発光素子は、陽極の表面に界面層(中間層)を設けることもできる。界面層の材質としては、有機リン化合物、ボリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体等を挙げることができる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0313】本発明の有機電界発光素子は、通常、直流 駆動型の素子として使用することができるが、交流駆動 型の素子としても使用することができる。また、本発明 の有機電界発光素子は、セグメント型、単純マトリック 駆動型等のパッシブ駆動型であってもよく、TFT(薄 膜トランジスタ)型、MIM(メタルーインスレーター ーメタル)型等のアクティブ駆動型であってもよい。駆 動電圧は通常、2~30Vである。本発明の有機電界発 光素子は、パネル型光源(例えば、時計、液晶パネル等 のバックライト)、各種の発光素子(例えば、LED等 の発光素子の代替)、各種の表示素子〔例えば、「情報表 示素子(パソコンモニター、携帯電話・携帯端末用表示 素子)〕、各種の標識、各種のセンサーなどに使用する ことができる。

[0314]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明は、以下の実施例に限定されるもの ではない。

【0315】実施例1:有機電界発光素子の作製 厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学 製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗

浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにU V/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定 し、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。先ず、ITO 透明電極上に、N, N'ージフェニルーN, N'ージ (1'ーナフチル)-4,4'ージアミノー1,1'ー ビフェニルを蒸着速度0.2nm/secで75nmの 厚さに蒸着し、正孔注入輸送層を形成した。次に、正孔 注入輸送層の上に例示化合物 A-23の化合物と例示化 合物a-31の化合物を蒸着速度0.2nm/secで 40 n mの厚さに共蒸着(重量比93:7)し、さら に、トリス(8-キノリノール)アルミニウムを蒸着速 度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子 注入輸送層を形成した。その上に、陰極としてマグネシ ウムと銀を蒸着速度0.2nm/secで200nmの 厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電 界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態 を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直 流電圧を印加し、室温、乾燥雰囲気下、10mA/cm 2の定電流密度で連続駆動させた。初期には、5.6 V、輝度890cd/m²の青色の発光が確認された。 輝度の半減期は2100時間であった。

【0316】実施例2~15:有機電界発光素子の作製 実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 A-23の化合物と例示化合物a-31の化合物を重量 比93:7で使用する代わりに、例示化合物A-38の 化合物とb-33の化合物を重量比10:1で使用(実 施例2)、例示化合物の化合物A-54の化合物と、例 示化合物c-15の化合物を重量比93:7で使用(実 施例3)、例示化合物B-1の化合物と、例示化合物 a -12の化合物を重量比10:1で使用(実施例4)、 例示化合物B-24の化合物と、例示化合物a-40の 化合物を重量比10:1で使用(実施例5)、例示化合 物B-21の化合物と、例示化合物b-18の化合物を 重量比94:6で使用(実施例6)、例示化合物B-2 5の化合物と、例示化合物c-35(実施例7)、例示 化合物C-28の化合物と、例示化合物a-2の化合物 を重量比93:7で使用(実施例8)、例示化合物C-44の化合物と、例示化合物 b-16の化合物を重量比 10:1で使用(実施例9)、例示化合物C-1の化合 物と、例示化合物 c-31の化合物を重量比93:7で 使用(実施例10)、例示化合物D-19の化合物と、

例示化合物 a - 46の化合物を重量比10:1で使用 (実施例11)、例示化合物E-11の化合物と、例示 化合物 c - 39の化合物を重量比94:6で使用(実施 例12)、例示化合物E-16の化合物と、例示化合物 b-3の化合物を重量比10:1で使用(実施例1 3)、例示化合物E-17の化合物と、例示化合物b-29の化合物を重量比10:1で使用(実施例14)、 例示化合物F-24の化合物と、例示化合物 c-34を 重量比93:7で使用(実施例15)した以外は、実施 例1に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製し た。各素子からは青色~青緑色の発光が確認された。さ らにその特性を調べ、結果を(第1表)(表1)に示し た。

【0317】比較例1

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 A-23の化合物と例示化合物a-31の化合物を重量 比93:7で使用する代わりに、4,4'ービス (2",2"ージフェニルビニル)ビフェニルを使用した以外は実施例1に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。素子からは青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を(第1表)(表1)に示した。

【0318】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 A-23の化合物と例示化合物a-31の化合物を重量 比93:7で使用する代わりに、4,4'ービス(2",2"ージフェニルビニル)ビフェニルと、例示 化合物c-31の化合物を重量比93:7で使用した以外は実施例1に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。素子からは青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を(第1表)(表1)に示した。【0319】比較例3

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 A-23の化合物と例示化合物a-31の化合物を重量 比93:7で使用する代わりに、9,10-ジフェニルアントラセンを使用した以外は実施例1に記載の操作に 従い、有機電界発光素子を作成した。素子からは青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を(第1表)(表1)に示した。

[0320]

【表1】

第1表

有機電界発光 亲子	初期特性(25℃)		半減期(25℃)
	輝度 (cd/cm2)	電臣 (V)	(hr)
実施例2	870	6.0	2300
実施例3	930	6.5	250Ū
実施例4	950	6.1	2400
実施例5	890	6.4	1800
実施例6	850	6.2	2200
実施例7	- 940	6.1	2300
実施例8	790	5.9	2400
実施例9	890	6.4	2600
実施例10	950	6.1	2400
実施例11	910	6.4	1900
実施例12	890	5.9	2100
実施例13	790	6.4	2400
実施例14	860	6.9	2200
実施例15	940	6.0	2300
比較例1	300	7.4	120
比較例2	450	7.1	350
比較例3	410	6.9	720

【0321】実施例16:有機電界発光素子の作製 厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学 製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗 浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにU V/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定 し、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。先ず、ITO 透明電極上に、ポリ (チオフェン-2, 5-ジイル)を 蒸着速度0.1nm/secで、20nmの厚さに蒸着 し、第1正孔注入輸送層を形成した。次いで、N,N' ージフェニルーN, N'ージ(1'ーナフチル)ー4, 4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニルを蒸着速度0. 2nm/secで55nmの厚さに蒸着し、第2正孔注 入輸送層を形成した。次に、正孔注入輸送層の上に例示 化合物C-14の化合物と、例示化合物a-45の化合 物を蒸着速度0.2nm/secで65nmの厚さに共 蒸着(重量比10:1)で蒸着し、発光層を形成した。 その後、さらに、トリス (8-キノリノラート) アルミ ニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さ に蒸着し、電子注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成し た。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を 蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸 着 (重量比10:1) して陰極とし、有機電界発光素子 を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったま ま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印 加し、乾燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で 連続駆動させた。初期には、6.0V、輝度810cd /m²の青緑色の発光が確認された。輝度の半減期は1 750時間であった。

【0322】実施例17:有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学 製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗 浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにU V/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定 し、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。先ず、ITO 透明電極上に、4,4',4"-トリス〔N-(3"-メチルフェニル) - N - フェニルアミノ〕 トリフェニル アミンを蒸着速度0.1nm/secで、50nmの厚 さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。次いで、 N, N, N', N'-テトラ(1'-ナフチル)-4, 4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニルを蒸着速度0. 2 nm/secで20 nmの厚さに蒸着して、第2正孔 注入輸送層を形成した。次いでその上に例示化合物H-1の化合物と、例示化合物a-43の化合物およびルブ レンを、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/se cで30nmの厚さに共蒸着(重量比10:1:1) し、発光層を形成した。次いで、その上にトリス(8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度0.2nm/ secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼 ね備えた発光層を形成した。さらに、その上に、陰極と してマグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/secで 200 n m の厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極 とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界 発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、10mA /cm²の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 5.8V、輝度820cd/m2の黄色の発光が確認さ れた。輝度の半減期は2400時間であった。 【0323】実施例18:有機電界発光素子の作製 厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラ

ス基板を、中性洗剤、セミコクリーン (フルウチ化学 製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗 浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにU V/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定 し、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。先ず、ITO 透明電極上に、ポリ (チオフェン-2, 5-ジイル)を 蒸着速度0.1nm/secで、20nmの厚さに蒸着 し、第1正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下 に戻した後、再び蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。 次いで、例示化合物C-1の化合物と例示化合物a-9 の化合物とルブレンを、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 n m/s e c で 55 n m の 厚さに共蒸着 (重量比 10:1:1)し、第2正孔注入輸送層を兼ね備えた発 光層を形成した。減圧状態を保ったまま、次に、その上 にトリス (8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速 度0.2 n m/s e c で 5 0 n m の 厚さに蒸着し、電子 注入輸送層を形成した。減圧状態を保ったまま、さら に、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 n m/s e c で 200 n m の厚さに共蒸着 (重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾 燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動 させた。初期には、6.8V、輝度910cd/m²の 黄色の発光が確認された。輝度の半減期は2200時間 であった。

【0324】実施例19:有機電界発光素子の作製 厚さ200 n mの I T〇透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学 製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗 浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにU V/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定 し、蒸着槽を3×10⁻⁶Torrに減圧した。先ず、ITO 透明電極上に、N, N, N', N'-テトラ(1'-ナ フチル)-4,4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニル を蒸着速度0.1nm/secで、20nmの厚さに蒸着 し、第1正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下 に戻した後、再び蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。 次いで、例示化合物I-1の化合物と例示化合物a-4 の化合物と2,5,8,11-テトラーtert-ブチルペ リレンを、異なる蒸着源から、蒸着速度 O. 2nm/s e c で 5 5 n m の 厚 さ に 共蒸着 (重量 比 9 0 : 5 : 5) し、第2正孔注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成し た。次に、その上にトリス(8-キノリノラート)アル ミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚 さに蒸着し、電子注入輸送層を形成した。さらに、その 上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2 n m/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10: 1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、 蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製 した有機電界発光素子に直流電圧印加し、乾燥雰囲気

下、 $10\,\mathrm{mA/c\,m^2}$ の定電流密度で連続駆動させた。 初期には、 $5.8\,\mathrm{V}$ 、輝度 $890\,\mathrm{c\,d/m^2}$ の黄色の発 光が確認された。輝度の半減期は2400時間であっ た。

【0325】実施例20:有機電界発光素子の作製

厚さ200 n mの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学 製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗 浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにU V/オゾン洗浄した。次に、窒素ガス雰囲気下で I TO 透明電極上に、ポリカーボネート (重量平均分子量39 000)とN, N'ージフェニル-N, N'ージ(1' ーナフチル) -4, 4' -ジアミノ-1, 1' -ビフェ ニルを重量比100:50の割合で含有する3重量%脱 水ジクロロエタン溶液を用いてスピンコート法により、 40 nmの正孔注入輸送層を形成した。次にこの正孔注 入輸送層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダ ーに固定し、蒸着層を3×10~6 Torrに減圧した。次 に、その上に、例示化合物D-19の化合物と例示化合 物b-11の化合物を蒸着速度0.2nm/secで3 5nmの厚さに共蒸着(重量比:10:1)し発光層を 形成した。さらに、その上にトリス(8-キノリノラー ト)アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を形成した。さら に、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。作製した有機電界発光素子に乾燥雰囲気下、10V の直流電圧を印加したところ、89mA/cm2の電流 が流れた。輝度 1290 c d $/m^2$ の青緑色の発光が確 認された。輝度の半減期は740時間であった。 【0326】実施例21:有機電界発光素子の作製 厚さ200nmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学 製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗 浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにU V/オゾン洗浄した。次に、窒素ガス雰囲気下、ITO 透明電極上に、ポリメチルメタクリレート(重量平均分 子量25000)、例示化合物C-14の化合物、例示 化合物c-31の化合物、トリス(8-キノリノラー ト)アルミニウムをそれぞれ重量比100:50:0. 5:10の割合で含有する3重量%脱水ジクロロエタン 溶液を用いてスピンコート法により、100nmの発光 層を形成した。次にこの発光層を有するガラス基板を、 蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着層を3×10-6 Torrに減圧した。発光層の上に、陰極としてマグネシウ ムと銀を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚 さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に乾燥 雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、89m

A/c m^2 の電流が流れた。輝度820 c d/m^2 の青緑色の発光が確認された。輝度の半減期は750時間であった。

[0327]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が高く、さらに、発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。
- 【図2】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。
- 【図3】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。
- 【図4】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。
- 【図5】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。
- 【図6】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図7】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。【図8】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【符号の説明】

1:基板 2:陽極

3:正孔注入輸送層

3 a:正孔注入輸送成分

4:発光層

4 a:発光成分

5:電子注入輸送層


5":電子注入輸送層

5 a:電子注入輸送成分


6:陰極

7:電源


【図1】




【図3】




【図5】




【図2】




【図4】




【図6】



(122) 03-229273 (P2003-229273A)





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

CO9K 11/06 655

690

H 0 5 B 33/22

(72)発明者 田辺 良満

千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株

式会社内

FΙ

CO9K 11/06

655

690

H05B 33/22

D

(参考)

(72)発明者 中塚 正勝

千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株

式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 DB03